



PROVINIL

Sistema de suelo completo de 6mm

PROVINIL + SOUNDPRO

GOLD LAMINATE



PROVINO1 - Roble Índico



PROVINO2 - Roble Pacífico



PROVINO3 - Roble Atlántico



PROVINO4 - Roble Ártico



PROVINO5 - Roble Antártico




PROVINO6 - Roble Mediterráneo



PROVINO7 - Roble Bering

1.220x229x4mm
largo x ancho x grueso

8 piezas/caja
2,235m²/caja



USO DOMÉSTICO
15
AÑOS GARANTÍA

AMBIENTES HÚMEDOS · APTO AMBIENTES HÚMEDOS

ESTRUCTURA NATURAL · NATURAL STRUCTURE

HD
HD MINERAL CORE

FICHA TÉCNICA

PROVINIL

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	VALOR
Tipo de suelo	Click
Dimensiones	1220 x 229 mm
Grosor total	4,0 mm
Grosor capa de uso	0,55 mm
Embalaje	8 pcs (2,235 m2)
Cantidad por palet	107,280 m2
Garantía	15 años
Instalación	Click: 2G Vålinge
CE	EN 14041:2004
DOP	RF40055/1
Número arancel aduanero	39181090

PARÁMETROS TÉCNICOS	NORMA	VALOR
Clase de uso residencial	EN 685 / EN ISO 10874	23 (Recibidor, cocina, salón, dormitorio)
Clase de uso comercial	EN 16511:2014/A	33 (Habitaciones de hotel, pequeñas oficinas)
Clase de uso industrial	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reacción al fuego	EN 13501	Bfl-s1
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%)
Resistencia al desgaste	EN ISO 660-2	Group T
Residual id	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm)
Resistencia silla de ruedas	EN ISO 4918	Tipo w 25000 ciclos (sin daños en la capa de desgaste, sin estratificación)
Resistencia a bola grande	EN 432-2	1700 mm
Fuerza del clic	ISO 24334	Lado largo 3,5 kn/m, lado corto
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Propiedades antiestáticas y eléctricas	EN 1815	<2kV
Resistencia a las manchas y productos químicos	EN ISO 26987	Índice 0 (muy bueno)
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥6
Resistencia térmica	EN 12664	0,03 m2k/W (+/- 10%)
Calefacción por suelo radiante	EN 12524	yes (max 27°C)
IS - mejora del sonido de impacto (con base: segura vinyl click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Emisión de formaldehído	EN 717-1	PASS/E1
Sustancias altamente preocupantes	EN 717-1	SVHC free
COV		A+