



TARIMA EXTERIOR



# Datos técnicos:

PRUEBA	ESTÁNDAR	LÍMITE	RESULTADO	EVALUACIÓN
RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN POR DOBLACIÓN	GB/T 24508-2009 GB/T 17647-1999	TERMINADO EN PÚBLICO >=2200N	5128N	APROBADO
DENSIDAD	REFERENCIA A ISO 23996:2007(E) MÉTODO A	>=0.85G/CM3	1.29g/CM3	APROBADO
ABSORCIÓN DE AGUA	GB/T 24508-2009 GB/T 17657-1999	SIN ESPUMA <=3%	0.23%	APROBADO
COEFICIENTE DIMENSIONAL CON PRESENCIA DE HUMEDAD	GB/T 24508-2009	LONGITUD:<=0.3% ANCHO:<=0.4% ESPESOR:<=0.5%	LONGITUD: 0.01% ANCHO: 0.03% ESPESOR: 0.04%	APROBADO
COEFICIENTE DIMENSIONAL CON CALOR	GB/T 24508-2009	DELANTERO/TRASERO:+/-0.8% SALDO DEL COEFICIENTE CAMBIO DELANTERO/TRASERO:<=0.4%	DELANTERO: 0.01% TRASERO: 0.0% LA DIFERENCIA DEL COEFICIENTE CAMBIO DELANTERO/TRASERO: 0.2%	APROBADO
RESISTENCIA AL CICLO TEMPERATURA BAJO / ALTO	GB/T 24508-2009	<=0.5MM NO SE ROMPE NO EXPLOTA	0.04MM SIN EFECTO EN LA SUPERFICIE	APROBADO
VOLATILIDAD	GB/T 24508-2009 GB 1858-2001	SÓLIDA <=40G/ M2	0.64G/M2	APROBADO
GARANTÍA			USO DOMÉSTICO 25 AÑOS USO COMERCIAL 10-12 AÑOS	

RESULTADOS COMPARATIVOS PARA LA SECCIÓN EN BLANCO

4027 N

1.25G/CM3

1.00%

LONGITUD: 0,05%  
ANCHO: 0,14%  
ESPESOR: 0,19%

DELANTERO: 0,03% TRASERO: 0,15%  
EL COEFICIENTE DE DIFERENCIA DELANTERO/TRASERO: 0,3%

-0.06MM  
SIN EFECTO EN LA SUPERFICIE

22G/M<sup>2</sup>

USO DOMÉSTICO 25 AÑOS  
USO COMERCIAL 10-12 AÑOS



Reach

